

Copy Paper GO COPY PREMIUM 80 DIN A4 – A3

Brand - Marca : GO COPY PREMIUM 80

Certifications - Certificazioni: ECF, FSC, EU-ECOLABEL

Origin - Provenienza: EUROPE - EUROPA

Technical Properties Caratteristiche Tecniche	Standards Metodologie di Prova	Unit Unità	Values Valori
Basis Weight Grammatura	ISO 536	gr./mq.	80
Whiteness CIE Grado di Bianco CIE	ISO 11475	%	153
Brightness ISO Grado di Bianco ISO	ISO 2470	%	107
Opacity Opacità	ISO 2471	%	93
Thickness Spessore	ISO 534	my	106
Roughness Ruvidità	ISO 8791	ml/min	200

Permanence:

Meets the requirements of the International Standard for Permanent Papers (ISO 9706).
The conformance also indicates that the product is acid free.

Permanenza:


Soddisfa i requisiti degli Standard Internazionali per la permanenza delle carte (ISO 9706).
La composizione indica inoltre che il prodotto è privo di acidi.

Production sites:

The production mills operate in compliance with the following standards: ISO 9001 (Quality)
and ISO 14001 (Environment). Product certified ISO 12881.


Siti Produttivi:

I siti produttivi operano secondo i seguenti standards: ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001
(Ambiente). Prodotto certificato ISO 12881.



EARTH

CARTA RICICLATA CLASSIC WHITE



Parametri	Metodologia	Valore	Tolleranza		
			Minimo	Massimo	
Grammaura	ISO 536	g/m ²	80	77	83
Umidità relativa	—	%	30	25	32
Spessore	ISO 534	µm	103	100	106
Opacità	ISO 2471	%	96	96	—
Grado di Bianco ISO	ISO 2470	%	72	70	74
Grado di Bianco CIE	ISO 11475	%	60	55	65
Lunghezza di rottura	DIN EN ISO 1924	m	4500	4500	—
Ruvidità	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Resistenza di piegatura	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	—
PH - valori	DIN 53124	—	7	6,5	7,5
Resistenza di Superficie	DIN IEC 60093	Ohm	—	10 ⁹	10 ¹¹
Forza di Superficie	ISO 3783	m/s	2	2	—
Resistenza di abrasione	DIN 53109	mg	—	—	20
Adesione ai Toner	DIN EN 12283	—	>0,8	—	—
Qualità di Taglio	DIN 12281	Anhang C	95% < 5 98% < 6	—	—

Additivi

Gli additivi utilizzati per i processi di sbiancamento sono liberi da composti organici di cloro e non portano alla formazione di AOX. Questo prodotto è Elemental Chlorine Free (ECF).


PRIMUS MÜNCHEN GmbH

Franz-Josef-Strasse 48 • 80 801 München

Tel.: 089 - 24 24 1810 • Fax: 089 - 24 24 1818

mail: primus.muenchen@gmail.com

VAT: DE 321745186



ream
500 sheet

carton
5 x 500 sheet



Valsecchi Cancelleria s.r.l.Ingrosso carta, cancelleria ed affini
lavori cartotecnici e tipograficiSEDE LEGALE: Via Larga,8 - 20122 Milano
SEDE OPERATIVA: Via Meucci 18 - 20083 Gaggiano (MI)
Tel. 02.90841804 02.4076966 02.40095112
Fax 02.4071691

E-mail: valsecchi.cancelleria@gmail.com

PEC: valsecchicancelleria@legalmail.it

**SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA ICIM**

UNI EN ISO 9001:2015

D.D.T.N° **6**del **06/02/2023**

Cliente	P. IVA / Codice fiscale	Pagina	Spett.le
		1 di 1	REG. AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Pagamento			VIALE TRENTO, 69 09123 CAGLIARI (CA)
Banca Cliente			Destinaz.
			IDEM
Riferimento			

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà
CF2130	RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG	RS	5
CF2942	RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3 GR.80 500 FG	RS	5
CF2130R	RS. CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG	N	5
CF2942R	RS. CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3 GR.80 500 FG	RS	5
CAMPIONATURA LOTTO 5 CARTA ECOLOGICA E RICICLATA - CIG: 94868750EA			

Aspetto esteriore dei beni	Colli	Trasporto a cura del	Data e ora inizio trasp.
BANCALE	1	Mittente	06/02/2023 18:00
Vettori		Data e ora ritiro	Firma vettore
EUROSARDA SPA - Z.I. MACCHIAREDDU II STRADA SNC - 09032 ASSEMINI CA (P.IVA: 00140130923)		06/02/2023 18:00	
Causale Trasporto:			Firma conducente
Trasferimento merce			
Annotazioni:			Firma destinatario
La firma del presente ddt comporta l'accettazione quantitativa della merce			

R.E.A. MILANO N. MI-2096096 - COD. FISC. - PART- I.V.A.:09521810961 - CAP. SOCIALE € 300.000,00 i.v.

SEDE LEGALE: Via Larga,8 - 20122 Milano

SEDE OPERATIVA: Via Meucci 18 - 20083 Gaggiano (MI)