

**Carta multifunzione**

**Steinbeis ClassicWhite**

**Carta multifunzione per stampanti laser e a getto d'inchiostro, 80 g/m<sup>2</sup>**

**Descrizione del prodotto**

Steinbeis ClassicWhite è ottenuta al 100% da carta riciclata senza l'impiego di cloro o candeggianti al cloro. La carta è certificata secondo gli standard ecologici Angelo blu e EU-Ecolabel. Al termine del suo uso, la carta può essere riciclata per intero.

**Proprietà  
fisiche**

<b>Grammatura</b>	g/m <sup>2</sup>	80 ± 3,2	ISO 536
<b>Spessore</b>	µm	102 ± 6	ISO 534
<b>Grado di bianco</b>	%	70,0 ± 2,5	ISO 2470-2
<b>Grado di bianco</b>	CIE	55,0 ± 2,5	ISO 11475
<b>Opacità</b>	%	> 94	ISO 2471
<b>Ruvidità</b>	ml/min	300 ± 100	ISO 8791-2

Attenzione: I valori tecnici indicati hanno valore puramente informativo. Steinbeis Papier si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto secondo le ricerche e lo sviluppo del mercato correnti.

**Uso**

Steinbeis ClassicWhite è adatta a qualsiasi stampante laser e a getto d'inchiostro comune. Le fibre ecosostenibili della materia prima e il processo di produzione all'interno di una fabbrica integrata, fanno di questo prodotto l'alternativa ecologica alle carte con fibre vergini.

**Sicurezza, salute  
e ambiente**

**Etichette ambientali**



PCF (processed chlorine free)

Resistenza all'invecchiamento: DIN 6738, LDK 24-85 e ISO 20494

Macchinabilità: DIN EN 12281

**Certificazioni dell'impianto di produzione:**

ISO 9001 (Gestione della qualità)

ISO 14001 (Gestione ambientale)

ISO 50001 (Gestione dell'energia)

OHSAS 18001 (Gestione della sicurezza sul lavoro)

EMAS (European Management and Audit Scheme)

**Portfolio**

DIN A4, DIN A3 e in rotolo

**Condizioni  
di conservazione**

Osservare le seguenti condizioni per la conservazione:

Temperatura ambiente da: min. 10 °C a max. 30 °C e una

umidità relativa da: min. 30 % UR a max. 70 % UR.

**Consigli per  
la lavorazione**

La carta deve essere esposta almeno 24 h prima della lavorazione alle condizioni ambientali per adattarsi. Durante la lavorazione si consiglia di mantenere una temperatura ambiente da min. 18 °C a max. 24 °C e una umidità relativa da min. 40 % UR a max. 60 % UR.

Febbraio 2019

Steinbeis Papier GmbH  
Postfach 12 20  
25343 Glückstadt

*[Handwritten signature]*